

## ASLAN R 209

### Die transparente, selbstklebende Reparaturfolie ( PVC - frei )

ASLAN R 209 ist eine weichmacherfreie, glänzende Folie für Reparaturarbeiten an Büchern.

Durch die spezielle Schutzlackierung ist ein Schutz vor möglichen Einwirkungen von Benzin, Weichmachern usw. gegeben

Der pH neutrale Kleber verfügt über eine sehr hohe Klebkraft.

## Technische Daten

### Materialaufbau

Folie:	PP , transparent, Schutzlackiert, glänzend	
Foliendicke:	~ 80 µm	
Klebstoff:	mod. Acrylatkleber lösemittel- u. konservierungsmittelfrei	Klebstoffmenge: ~ 35 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	silikonisiertes Papier (bedruckt)	Flächengewicht: ~ 67 g/ m <sup>2</sup>

### Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903)	sofort:	4,0 N / cm
	nach 1 Woche:	7,0 N / cm
Kältebruch:		ca. - 5 °C
Temperaturbereich:	während des Verklebens:	ab 10 °C
	verklebt:	- 40 °C bis + 50 °C
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	maximal - 0,05 %
Reißdehnung:	DIN 53455	längs: 150 %
		quer: 170 %

**ASLAN  
R 209**

**Die transparente, selbstklebende  
Reparaturfolie ( PVC - frei )**

## **Verarbeitung**

- Bedruckbarkeit:** Durch die Schutzlackierung ist das Material im Siebdruck bedruckbar.
- Lagerfähigkeit:** Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig.  
Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %.  
Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir stehende oder hängende Lagerung.

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.  
Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

### **ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Postf./POB 5165 • D-51486 Overath • Oberauel 2 • D-51491 Overath-Untereschbach • Germany  
Tel. +49 (0)2204-708-80 • Fax +49 (0)2204-708-50 • UST-ID-Nr. DE121964163  
E-Mail: [Info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:Info@ASLAN-Schwarz.com) • Internet: [www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

Stand: 05/2005